

FICHA TÉCNICA

CR

3912

DESCRIPCIÓN

- CR blanco de 40°Sh con excelente elongación. Liso, mate, impresión y capa adhesiva.






COLOR

- Blanco

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,35 +/- 0,03	g/cm ³	UNE 53526
DUREZA	40 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	9 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	575 min	%	UNE-ISO 37
DEFORMACIÓN REMANENTE (24h, 70 °C)	20 Mean values	%	UNE-ISO 815-1
ENVEJECIMIENTO DUREZA (72h, 70 °C)	+1 Mean values	°Sh A	DIN ISO 7619-1
ENVEJECIMIENTO CARGA DE ROTURA (72h, 70 °C)	+9 Mean values	%	UNE-ISO 37
ENVEJECIMIENTO ALARGAMIENTO (72h, 70 °C)	-1 Mean values	%	UNE-ISO 37
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30/+110	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA		
RESISTENCIA AL OZONO	BUENA	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	BUENA	
RESISTENCIA A ACEITES	MODERADA	
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA	
RESISTENCIA A BASES	MODERADA	

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com